

Burg Ried/KG Ried am Riederberg		MNr.: 20173.13.01		Schicht Nr./ Mauer Nr.
Bauaufnahme/Mauerbeschreibung		Grst:Nr.: 311/1		55
Fotos	File	Plan <input checked="" type="checkbox"/> dig <input type="checkbox"/> Skizze	BearbeiterIn	Datum 22.3.2013
<input checked="" type="checkbox"/> dig		<input type="checkbox"/> FG <input type="checkbox"/> Zeichnung	4A4	Schnitt 6
<input type="checkbox"/> Mörtelprobe		<input type="checkbox"/> Putzprobe		
Interpretation <input checked="" type="checkbox"/> fm <input type="checkbox"/> fam <input type="checkbox"/> am				Grobdatierung SMA?
Methode		fein	mittel	schnell
Matrix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 23ah(?)	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 55 fm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/>
Bauart:	Schalenmauer/ durchgemauert/ nicht erkennbar			
Mauerwerk:	Quader/ Bruchstein/ Ziegel/ Mischmauerwerk			
Struktur:	Lagerhaft/ Kompartimente/ Zwickel/ Netz/ Keine/ nicht erkennbar			
Mauerschale:	} scheinbar Schalenmauer; nur westl. Schale in 2 Lagen(?) zu erkennen; Steingrößen d. Schale bis zu 40x30cm - Keru von 10x10 - 20x30 cm;			
Mauerkern:				
Lagen:				
Mauerdetails (Absätze, Übergänge fm/am, Orthstein, ...):				
Baumaterial:	Stein – Gesteinsart: Kalkstein	Steingrößen:	50.	
	Ziegel – Ziegelart: /	Ziegelgrößen:	/	
	Mischmauerwerk (Ziegelanteil / %)			
	Spolien: /			
	Sonstiges: /			
Mauerbindung:				
Mörtel: sandiger Kalkmörtel				
Konsistenz/ Korngröße: mittelporig, im feuchten Zustand locker und bröselig				
Farbe: gelblichocker				
Zuschlagstoffe: K BK; Ø bis max. 1cm				
Sonstiges: (Lehmbindung, Trockenmauerwerk, sonstige Bindungen, ...)				
→ im Verbaud verstärkter Mauerzug				